

QUIMIBASE 2000 S.L.

P.I.BASE 2000 C/12 PARC. 4/6 NAVE 5
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF. 968 676 080
FAX: 968 676 072
ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com

P1/2

QUIMICOAT BLANCO R-9003 BROCHA

1 NATURALEZA

Topcoat fabricado con resinas de poliéster ortoftálicas. Se suministra preacelerado y para su polimerización se utiliza habitualmente P MEC.

2 PROPIEDADES

Presenta buenas propiedades durante la aplicación y el envejecimiento. Se utiliza para acabados directos.

3 APLICACIONES

El topcoat está especialmente indicado para piezas industriales donde se necesite una buena resistencia mecánica..

Debe utilizarse el 2% de catalizador y efectuar una buena homogeneización antes de su aplicación. El espesor aconsejado es de 500-600 g/m².

4 EMBALAJE

- Envases de 30 kg.
- Bidones 250 Kg.

5 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Su conservación en el envase original, sin abrir, lejos del alcance de la luz solar y a temperatura entre 15 y 25°C, es aproximadamente de 6 meses.

QUIMIBASE 2000 S.L.

P.I.BASE 2000 C/12 PARC. 4/6 NAVE 5
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF. 968 676 080
FAX: 968 676 072
ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com

P2/2

POLYCOAT TCO BLANCO R-9003 BROCHA

6 CARACTERÍSTICAS

Características físicas en estado líquido

Tiempo de Gel con: 2% P MEC 50	10-20 min.
Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT móvil 5-20 rpm)	5-8.000
Índice reológico	5-6
Densidad a 25°C (según colores)	1,3-1,4

Características en estado polimerizado

Temperatura de Deformación	73 °C
Dureza Barcol (GYZJ 934-1)	40-45
Alargamiento a la rotura	2.5-3%
Resistencia a la tracción	65 MPa

7 HIGIENE Y SEGURIDAD

Símbolo: Xn nocivo

Contiene Estireno

Inflamable.

Nocivo por inhalación.

Irritante al contacto con ojos y piel.

Puede producir una sensibilización por contacto con la piel.

Medidas de consideración:

- Almacenamiento adecuado.
- Correcta rotación de los stocks
- Ventilación forzada.
- Extracción local para concentraciones elevadas.
- Utilización de máscara en ligares cerrados.
- Personal informado y competente.