



TITANXYL LASUR FONDO

Interior - Exterior.

COD. 047

DESCRIPCION

Preparación impregnadora para la madera, que actúa en profundidad de un modo completo defendiéndola contra la penetración del agua. Excelente base de fondo para terminar con Titanxyl Lasur Color, obteniendo acabados de aspecto rústico natural, con una perfecta protección tanto en interiores como exteriores. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Indicado para ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos, etc., en trabajos de mantenimiento de estructuras de madera en general. Muy adecuado para trabajos de taller.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Color:	Incoloro
Densidad:	0,86 - 0,90 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	12 - 24 horas
Repintado:	24 - 48 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha e inmersión.
Rendimiento:	6,5 - 10 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	45 °C
Volumen Sólidos:	37 - 39 %
Frase COV:	2.004/42IIA (h) (750/750) Máx. COV's 490 g/l.
En envases de:	20l, 4l, 750 ml y 375ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Lasur Fondo.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: aplicar directamente 1 ó 2 capas consecutivas de Titanxyl Lasur Fondo. Terminar con Titanxyl Lasur Color, barniz o pintura adecuada.

Maderas resinosas y tropicales: pueden impedir el secado.

Lavar a fondo con diluyente Titán Yate para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con Titanxyl Lasur Color, barniz o pintura adecuada.

Madera pintada o barnizada: eliminar por completo con Quitapinturas Titán las capas existentes y proceder como en madera nueva, previa limpieza a fondo con disolventes de los restos de Quitapinturas.

Madera vieja no barnizada: es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera nueva.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

